


# Premium Neutral Sanitärdichtstoff

Neutraler, dauerelastischer einkomponentiger Sanitärdichtstoff der Premiumklasse auf Silikon-Basis. Geeignet für dauerelastische Abdichtungen im Sanitär- u. Küchenbereich mit einer zulässigen Gesamtverformung von 25%.



## Eigenschaften

- neutralvernetzendes Sanitärsilikon mit optimalen Verarbeitungseigenschaften
- kein Fadenzug – sehr gut modellier- u. glättbar
- zulässige Gesamtverformung von 25%
- frei von Lösemitteln, Halogenen u. Isocyanaten
- hervorragend pilzhemmend
- entspricht DIN EN ISO 846, enthält ZnP, Biozid mit fungizide Wirkung
- beständig gegen haushaltsübliche Reiniger und Desinfektionsmittel
- elastisch
- geruchsarm – nicht korrosiv
- farbecht sowie extrem alterungs-, witterungs- und UV-beständig
- anstrichverträglich nach DIN 52452-A1 (nicht überstreichbar)



## Technische Daten

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Basis   | 1-K-Polysiloxan OXIME |
| Dichte(DIN 53479)                             | 1,025 kg/l            |
| Härte (DIN 53505)                             | 17-27 Shore A         |
| Elastizitätsmodul 100% (DIN 53504)            | 0,33 MPa              |
| Zugfestigkeit (DIN 53504)                     | 1,2 N/mm              |
| Bruchdehnung (DIN 53504)                      | 600%                  |
| Aushärtungsgeschwindigkeit (+20°C / 65% r.F.) | 2 mm/24h              |
| Hautbildung (+20°C / 65% r.F.)                | 8-12 min              |
| max toel vervorming                           | 25%                   |
| Rückstellvermögen (ISO 7389)                  | >80%                  |
| Haltbarkeit                                   | 18 Monate             |
| Temperaturbeständigkeit                       | -60°C +180°C          |
| Baustoffklasse (DIN 4102 Teil 1)              | B2                    |

## Anwendung

- Dauerelastische Abdichtungen im Sanitär- u. Küchenbereich
- Abdichtungen im Klima- u. Lüftungsbau, Kühlräumen u. Containerbau
- Anschlussfugen zwischen Wanne, Spülbecken und Wand

## Untergründe

Alle üblichen Bauuntergründe wie z.B. beschichtetes Holz, Hart-PVC, eloxiertes Aluminium, Metall, Glas, Beton, ... Generell ist bei Kunststoffen darauf zu achten, dass die bei der Fertigung verwendeten Trennmittel oder für den Transport verwendeten Schutzfolien vor der Verklebung rückstandslos entfernt werden müssen, da diese die Haftung zum Teil erheblich verschlechtern. Der Kontakt mit Bitumen, Teer oder weichmachend abgebenden Materialien wie z.B. EPDM, APTK, Chloroprenkautschuk (Neopren),

Butyl, Isolieranstrichen und Schaumstoffen ist zu vermeiden, da es zu Unverträglichkeiten wie Verfärbungen oder Haftungsverlust kommen kann. FORM-FLEX+ S8000 ist nicht für Verfugungen an Marmor und anderen Natursteinen geeignet, da es hier zu Haftungsproblemen und/oder Verfärbungen kommen kann. Hierfür empfehlen wir FORMFLEX+ S8800. Keine Haftung auf PP, PE u.PTFE.

## Verarbeitung

Generell Haftung u. Verträglichkeit im Vorfeld prüfen. Die Haftflächen müssen tragfähig, trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. Poröse Untergründe mit höherer Wasserbelastung ggf. mit PRIMER 150 vorbehandeln. Bei allen glatten Oberflächen (außer Glas) empfehlen wir mit SURFACE ACTIVATOR vorzureinigen, zu entfetten und zu aktivieren. Vor der Hautbildung (ca. 10 Min.) Oberfläche mit GLÄTTMITTEL

glätten. Reinigung mit SURFACE CLEANER bzw. SWIPEX vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar. Bei Hautkontakt Material entfernen und mit Wasser spülen. Für gute Belüftung sorgen.

## Verarbeitungstemperatur

+5°C bis +35°C

## Temperaturbeständig

-60°C bis +180°C

## Verarbeitungszeit

ca. 10 Min. (+23°C und 50% r.L.)

## Haltbarkeit

18 Monate ab Produktionsdatum (geschlossene Kartusche bei Lagertemperatur +5°C bis +25°C)



Mitglied im  
Industrieverband  
Dichtstoffe e.V.

Mitglied des Institutes  
für Fenstertechnik  
e.V. Rosenheim



Hinweis: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Neben unseren Angaben sind auch die entsprechenden Regelwerke und Vorschriften von Organisationen und Fachverbänden sowie die jeweiligen DIN-Normen für die zu erbringende Leistung zu beachten. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der auf Grund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.